

**14. Результаты испытаний:**

Регистрационный номер образца	Тип ударника	Высота падения мягкого тела, мм	Количество ударов в образец	Результат
№ 290/1 (стекло 8 мм)	Кожаный мешок грушевидной формы, заполненный свинцовой дробью	2000 ±30	1	Образец не разрушился
№ 290/2 (стекло 8 мм)	Кожаный мешок грушевидной формы, заполненный свинцовой дробью	2000 ±30	1	Образец не разрушился
№ 290/3 (стекло 8 мм)	Кожаный мешок грушевидной формы, заполненный свинцовой дробью	2000 ±30	1	Образец не разрушился
№ 290/4 (стекло 6 мм)	Кожаный мешок грушевидной формы, заполненный свинцовой дробью	1200±30	1	Образец не разрушился
№ 290/5 (стекло 6 мм)	Кожаный мешок грушевидной формы, заполненный свинцовой дробью	1200±30	1	Образец не разрушился
№ 290/6 (стекло 6 мм)	Кожаный мешок грушевидной формы, заполненный свинцовой дробью	1200±30	1	Образец не разрушился

№ 290/7 (стекло 4 мм)	Кожаный мешок грушевидной формы, заполненный свинцовой дробью	450±20	1	Образец не разрушился
№ 290/8 (стекло 4 мм)	Кожаный мешок грушевидной формы, заполненный свинцовой дробью	450±20	1	Образец не разрушился
№ 290/9 (стекло 4 мм)	Кожаный мешок грушевидной формы, заполненный свинцовой дробью	450±20	1	Образец не разрушился


**15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Образцы закаленных стекол, регистрационные номера №290/1/2/3 производства Общества с ограниченной ответственностью «Харвал Энтерпрайзис» выдержали воздействие мягким телом, что соответствует классу СМ4 по ГОСТ 30698-2014 п.п. 5.1.6 табл. 8.

Образцы закаленных стекол, регистрационные номера №290/4/5/6 производства Общества с ограниченной ответственностью «Харвал Энтерпрайзис» выдержали воздействие мягким телом, что соответствует классу СМ3 по ГОСТ 30698-2014 п.п. 5.1.6 табл. 8.

Образцы закаленных стекол, регистрационные номера №290/7/8/9 производства Общества с ограниченной ответственностью «Харвал Энтерпрайзис» выдержали воздействие мягким телом, что соответствует классу СМ2 по ГОСТ 30698-2014 п.п. 5.1.6 табл. 8.

Испытания провел  
Руководитель ИЛ «СБО - сервис»

  
/Л.А. Шорина/



Для УТВЕРЖДЕНИЯ

протокола Руководитель ИЛ

/Л.А. Шорина/

09 августа 2018г.

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ИЛ-752С/18 от 09.08.2018

- 1. Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «Харвал Энтерпрайзис»  
141503, Московская область, Солнечногорский район, город Солнечногорск,  
тупик Бутырский, дом 1, строение 2А, комната 24
- 2. Изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Харвал Энтерпрайзис»  
141503, Московская область, Солнечногорский район, город Солнечногорск,  
тупик Бутырский, дом 1, строение 2А, комната 24
- 3. Дата получения образцов:** 03.07.2018
- 4. Регистрационные номера:** №290/1/2/3/4/5/6/7/8/9
- 5. Процедура отбора образцов:** акт отбора образцов № 688 от 28.05.2018
- 6. Дата проведения испытаний:** 09.08.2018
- 7. Место проведения испытаний:** Испытательная лаборатория «Сертификация банковского оборудования - сервис» 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110
- 8. Цель испытаний:** Определение стойкости стекла к механическому удару мягким телом
- 9. Нормативная документация, устанавливающая требования продукции:** ГОСТ 30698-2014
- 10. Предоставленная документация:** ТУ 23.12.12-001-27678351-2018
- 11. Характеристика образцов:** Образцы (по 3 штуки) стекла закаленного класса СМ2 толщиной 4 мм, СМ3 толщиной 6 мм, СМ4 толщиной 8 мм имеют габаритные размеры 1100x900 мм
- 12. Методика проведения испытаний:** ГОСТ 30698-2014 п.п. 9.13
- 13. Оборудование:** Линейка измерительная металлическая с ценой деления 1 мм, инв. №003, свидетельство о поверке от 08.12.2017 до 07.12.2018.  
Штангенциркуль ШЦ-I, инв. №004, свидетельство о поверке от 08.12.2017 до 07.12.2018.  
Рулетка измерительная металлическая СС10М, «Fisco tools limited» длиной 10 м, цена деления 1 мм, инв. №008, сертификат о калибровке № ДЗЧ-7/1564 от 08.12.2017 до 07.12.2018.  
Кожаный мешок грушевидной формы, заполненный свинцовой дробью, высота 330 мм, диаметр 220 мм, масса 45 кг, инв. №029Ш  
Стальные зажимные рамы, инв. №033Ш/1, №033Ш/2.  
Стенд для испытаний, инв. №038Ш